



READYGO!



Meex ReadyGo! es un microcemento listo al uso, flexible y resistente, formulado para aplicaciones en interiores. Está especialmente indicado para revestir baños, paredes y suelos, incluyendo zonas de ducha y lavabos. También puede aplicarse en paredes de cocina, siempre que el soporte esté correctamente nivelado y consolidado. Disponible en dos granulometrías.

PROPIEDADES

- Revestimiento continuo sin fisuras (respetar siempre las juntas de dilatación).
- Aplicable sobre prácticamente casi cualquier tipo de soporte: hormigón, cementos, cerámica, yeso, cartón-yeso, etc.
- Excelente trabajabilidad.
- Alta adherencia al soporte.
- No amarillea.
- Aplicable en interiores.
- No usar malla.
- No aplicar capa gruesa.
- No aplicar fresco sobre fresco.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	MyReadyGo!	
	03	01
Rendimiento Kg/m ²	0.900	0.250
Max. espesura por capa	0,8 mm	0.3mm
Características	Pasta Acrílica	Pasta Acrílica
Contenidos no volátiles % UNE-EN ISO 3251:2020	78-80	78-80
Densidad (g/cm ³) UNE-EN ISO 2811-1	1,6±0,1	1,6±0,1
Abrasión Taber (mg) (CS17, 1000g, 1000c) UNE 48250	106	376
Grano de lija	40	220
Tiempo secado entre capas (h)	4-8	4-8

APLICACIÓN

Una vez preparado adecuadamente el soporte, con el relleno de juntas cuando sea necesario y la aplicación de la imprimación **Meex Primer 300** para favorecer la adherencia del sistema, se procederá a la aplicación de Meex ReadyGo!.

Extiende y alisa el microcemento en capa fina con la llana de policarbonato o llana de acero biflex antiquemadura y dejar secar entre capas 4 - 8h. Aplicar dos capas de cada tipo de **Meex ReadyGo! 03 y 01**. Lijar cada una de las capas con la lija de grano correspondiente (ver tabla información técnica).

La disposición de la llana con respecto al plano del soporte debe de ser de alrededor 45 grados de inclinación con el fin de evitar capas muy finas que pueden provocar quemaduras que dejan manchas oscuras en colores claros o capas muy gruesas lo que xretardaría el secado y la posible aparición de un residuo del material sobrante. No aplicar fresco sobre fresco.

Una vez aplicado el microcemento listo al uso de **Meex ReadyGo!** se recomienda sellarlo después de 24 horas de secado desde la última capa aplicada. Se aconseja barnizar el revestimiento con **Meex SealantGo!** usando un rodillo de fibra en 3 capas dejando secar entre capas 3-4 horas. Para una correcta aplicación ver ficha técnica de producto.

PASO A PASO

01

LIMPIAR LA SUPERFICIE A APLICAR

Para un resultado óptimo es imprescindible que la superficie esté libre de polvo y grasa. Después de limpiar, coger la cinta adhesiva protectora y delimitar la superficie a aplicar.

*Importante: si el soporte no es estable y/o presenta roturas o desconchones, reparar. Si hay humedad excesiva en el soporte, subsanar.

02

SUPERFICIES ABSORBENTES/NO ABSORBENTES

Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien. Y, para eso, tenemos Meexe Primer 300.

Ayúdate de la espátula para remover manualmente el producto. Coge el rodillo y aplica una capa de Meexe Primer 300

Espera 1 hora para su secado y limpia el rodillo con agua inmediatamente después de su uso para alargar su vida útil.

*Importante: En superficies con juntas, rellenar previamente con una masilla tapajuntas.

03

APLICAR MEEXE READYGO! 03

Remueve con ayuda de la espátula Meexe ReadyGo! 03.

Después, aplica 2 capas de Meexe ReadyGo! 03 con la llana y retira la cinta adhesiva.

Deja 4-8 horas de espera entre cada capa para que se seque bien.

Lija después de cada capa con una lija grano 40.

04

APLICAR MEEXE READYGO! 01

Coloca de nuevo la cinta protectora.

Con la llana, previamente limpia, aplica 2 capas de Meexe ReadyGo! 01. Retira la cinta y deja 4-8 horas de secado entre capa y capa.

Lija después de cada capa con una lija grano 220 (manual) o 120 (a máquina).

05

APLICAR EL BARNIZ

Elegir el acabado (mate o satinado), de Meexe SealantGo! que será el encargado de proteger las superficies para que luzcan perfectas.

24h después de aplicar la última mano de Meexe ReadyGo!01, colocar la cinta adhesiva en la superficie.

Aplicar 3 capas de Meexe SealantGo! en un mismo día y dejar 4 horas de secado entre capa y capa. Recomendamos lijar la primera y la segunda capa con una lija grano 400.

*Importante: recomendamos esperar 7 días para que el barniz alcance sus máximas prestaciones.

**Todos los granos de lija indicados en este paso a paso es para un lijado manual (no a máquina).

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 6 y 17 Kg.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido, el material sólo podrá ser retirado con medios mecánicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese, cerrar la tapa después de cada uso.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

Quedan a disposición del usuario las Hojas de Datos de seguridad del producto.



Última edición: Marzo 2026